



TIKKURILA

MAGNETIC

MAGNETISCHE VERF

Omschrijving	Magnetic is een speciale verf op waterbasis. Vanwege de magnetische eigenschappen van de verf zullen magneten hechten aan oppervlakken die met Magnetic zijn bedekt. Sterke magneten hechten het beste aan het oppervlak.
Aanbevolen gebruik	Wandoppervlakken in droge binnenruimten.
Product-eigenschappen	Geschikt voor oppervlakken van beton, plamuur, gipsplaat en spaanplaat. Als u wilt dat het oppervlak een andere kleur heeft dan grijs, kan Magnetic worden afgewerkt met een of twee lagen Tikkurila's watergedragen interieurverf voor muren. Dikke aflaklagen verminderen de hechting van magneten.



TIKKURILA

MAGNETIC

Technische gegevens

Kleur	Grijs
Glans	Mat
Dekking	Ca. 4,5 m ² /l. Wij adviseren 3 lagen met een dekking van 1,5 m ² /l voor de beste hechting van de magneten.
Inhoud	0,5 l
Verdunnen	Niet verdunnen
Toepassing	Roller of kwast
Droogtijd	Ca. 24 uur
Dichtheid (kg/l)	Ca. 2,60 kg / l, ISO 2811
VOS	(cat A / i) 140 g / l (2010) Magnetic bevat max. 140 g/l VOS.
Opslag	Beschermen tegen vorst. Sluit het blik zorgvuldig voor volgend gebruik.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om uitputtend of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt verzekerd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing. van het product. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



MAGNETIC

HC9 D5 GG-B; 'BGHFI 7 H9 G

7 cbX|h|Yg

P^c^A&@a^i^} A]] ^i^c|a^A [^c^i[[* A^ a] E^A^ &@^ { } ^i^a^~ ^i^A^ a^ a^ a^E^E^O^A^} A^A^|a^c^A^ &@^ [&@^ @ a^A^ |a^ ^i^A^ a^ A^ E^

7 ca dcbYb|hYb'a Yb| Yb

B^a^c^i^a^~ } } ^} E^

JccfVYfY|X|b| '

U)^ * ^c^i^a^A^]] ^i^c|a^ \ \ } K
X^i^, a^a^i^c^~ a^E^ c^ ^A^} A^ ^i^ a^i^ a^ a^ a^ A^A^]] ^i^c|a^ \ \ } E^X^ |A^A^]] ^i^c|a^ \ \ } A^ a^a^} A^ [a^a^ A^ ^c^A^} A^ ^i^ &@^ A^ c^ { | a^a^|E^U^i^ a^ A^A^ a^ a^} A^ ^c^A^} A^ ^i^ &@^ c^A^i^ a^ ^i^E^

O^i^a^i^A^ ^c^i^a^A^]] ^i^c|a^ \ \ } K

Y^ a^ A^i^a^i^A^ ^c^i^a^A^]] ^i^c|a^ \ \ } A^ ^c^i^a^~ } a^A^ a^ a^ ^i^ A^ a^ a^ * { a^a^|A^} A^]] ^i^c|a^ \ \ } |a^a^ A^ a^ ^c^i^ a^i^ E^A^ U^&^~ ^i^A^ |a^ : ^} a^A^]] ^i^c|a^ \ \ } A^ ^c^i^ &@^ ^i^ |a^ a^i^A^ { A^A^ ^i^c^i^ [* ^i^ a^ A^ ^i^ &@^ * ^i^ A^ a^ a^ a^i^} E^X^i^, a^a^i^A^ c^A^ ^i^ &@^ ^i^c^i^ E^

Schilderen

Om een gelijkmatige consistentie te bereiken, roert u de magneetverf goed door voor gebruik (dit kan enkele minuten duren) en af en toe tijdens gebruik. Breng drie lagen aan met genoeg magneetverf met een kortharige roller of kwast. Probeer een zo glad mogelijk oppervlak te bereiken. Magneten plakken het best op een gladde ondergrond. U kunt Magnetic ook aanbrengen met een roller en direct gladstrijken met een stalen spatel om een nog gladder oppervlak te verkrijgen. Laat het gelakte oppervlak tussen de lagen door ongeveer 24 uur drogen.

Gebruik ongeveer een liter verf voor een oppervlak van ongeveer 1,5 m² oppervlak in drie lagen. Deze hoeveelheid garandeert het magnetische effect. Indien nodig kan het oppervlak na 24 uur worden afgewerkt met met Tikkurila's watergedragen interieurverf voor muren.

Reinigen van gereedschap

Reinig het gereedschap direct na gebruik met water. Verwijder zoveel mogelijk verf uit het verf gereedschap voor het reinigen.

Onderhoudsinstructies

Indien nodig, op zijn vroegst ongeveer een maand na de oppervlakbehandeling. De oppervlakken worden bij voorkeur droog gereinigd met een stofzuiger, een zachte borstel of een poetsdoek. Het gebruik van een vochtige reinigingsdoek kan sporen achterlaten op het oppervlak.

Na de oppervlakbehandeling moeten de oppervlakken enkele weken voorzichtig worden behandeld, omdat het product onder normale omstandigheden na ongeveer een maand zijn definitieve hardheid en duurzaamheid bereikt. Indien een oppervlak kort na de oppervlakbehandeling moet worden gereinigd, dient dit bij voorkeur droog te worden gereinigd met een stofzuiger, een zachte borstel of een stofdoek.

Milieu- en afvalverwijdering

Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycleer lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om uitputtend of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt verzekerd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing. van het product. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



MAGNETIC

Gezondheid en Veiligheid

Waarschuwing! Gevaarlijke inadembare druppels kunnen gevormd worden bij het spuiten. Spray of nevel niet inademen. Bevat reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om uitputtend of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt verzekerd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.