



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ 20

SNELDROGENDE VLOERLAK/SEMI-MAT

Omschrijving

Watergedragen polyurethaan-acrylaatlak voor gebruik binnenshuis

Aanbevolen gebruik

Parquet- en plankenvloeren en andere houten binnenoppervlakken onderworpen aan lichte mechanische en chemische belasting.

Product-eigenschappen

Voor het gronden, aflakken en onderhoud van geschuurde houten binnenoppervlakken. Ook geschikt voor het onderhoud van eerder geverfde houten vloeren. Test het product eerst op een klein oppervlak om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor het oppervlak.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ 20

Technische gegevens	
Kleuren	Niet kleurbaar
Glans	Semi-mat.
Dekking	Kwast 7-10 m ² /l. Roller-applicatie 8-10 m ² /l. Vilt troffeltoepassing 10-12 m ² /l. Stalen troffeltoepassing 20-25 m ² /l.
Inhoudsmaten	1 l, 5 l
Toepassing	Aanbrengen met een troffel, kwast of roller met korte haren.
Droogtijd	De droogtijden tussen de lagen zijn aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Droog om te gebruiken in ca. 12 uur na de laatste toepassing. Vermijd intense belasting gedurende de eerste week. Plaats tijdens de eerste week geen zware voorwerpen of dingen die het drogen verhinderen, zoals tapijten, op de vloer.
Dichtheid (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Chemische weerstand	Bestand tegen reinigen met bijvoorbeeld terpentijn. Is niet bestand tegen thinner.
Was weerstand	Goed bestand tegen alle gebruikelijke schoonmaakmiddelen, SFS 3755.
Gewicht % vaste stof	30
Opslag	Bescherm tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

PARKETTI-ÄSSÄ 20

Toepassing Instructies

Conditie

Het houten oppervlak moet droog zijn en vrij van vuil, was of vet. De temperatuur van de lucht en het oppervlak moet tenminste +15°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid 30-80%.

Componenten mengen

Kan indien nodig worden verdund met water.

Vorbereiding van het oppervlak

Schuur de vloer in de richting van het houtpatroon of het licht (schuurpapier nr. 100 of 120). Verwijder schuurstof voorzichtig van de vloer met een stofzuiger.

Priming

Voorbehandeling van geschuurde kale houten vloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens het aanbrengen. Giet de lak op de vloer en verdeel met een roestvrijstalen troffel strak in de richting van de houtnerf en textuur. Laat ongeveer 1 uur drogen en schuur indien nodig mat (schuurpapier nr. 150). Verwijder schuurstof voorzichtig met een stofzuiger. Breng 1-2 troffelstreken vloerlak aan. Laat het oppervlak 30-60 minuten drogen tussen elke laag.

Industrieel behandelde of eerder gelakte / geverfde parket- en houten vloeren:

Schud Parketti-Ässä Vloerlak grondig voordat je begint en af en toe tijdens het aanbrengen. Ontdoe de licht versleten houten vloer van vuil, was en vet. Schuur oppervlakken in slechte staat af tot op het blanke hout en breng lak aan zoals hierboven beschreven. Schuur het oppervlak mat met een schuurmachine (schuurpapier nr. 120 of 150). Verwijder schuurstof voorzichtig met een stofzuiger en veeg het oppervlak af met een vochtige, pluisvrije en schone doek. Controleer vóór het lakken de geschiktheid van Parketti-Ässä op eerder behandelde vloeren door een klein testoppervlak te lakken. Breng Parketti-Ässä Vloerlak 2-3 keer aan met een flutex of mohair spatel of 1-2 keer met een roller.

Ongelijke houten vloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens het aanbrengen. Ongelijkmatige houten vloeren worden gelakt met een kwast. Breng eerst een dunne laag aan en laat deze minimaal 1 uur drogen. Ga verder met enkele vloerdelen per keer, afhankelijk van de nerven.

Verdeel de lak gelijkmatig, vermijd ronddraaiende bewegingen. Schuur het oppervlak en verwijder het schuurstof zorgvuldig. Breng de tweede laag aan en laat ca 3 uur drogen voordat je de derde laag aanbrengt. De derde laag moet dik zijn.

lakken

Grondlak voor geschuurde houten vloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Giet de lak op de vloer en verspreid het egaal langs de houtnerf of patroon met een roestvrijstalen troffel. Laat het oppervlak ca. een uur drogen en schuur indien nodig (schuurpapier nr. 150). Zuig het schuurstof voorzichtig van de vloer. Breng nog een of twee lagen vloerlak aan met de stalen troffel, laat het oppervlak gedurende 30-60 minuten drogen tussen de toepassingen.

Eindlaag voor gebeitste of gelakte vloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Breng twee of drie lagen Parketti-Ässä vloerlak aan met een flutex- of mohairspatel of een of twee lagen met een kortpolige roller.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

PARKETTI-ÄSSÄ 20

Onderhoud:

In de fabriek gelakte of eerder gelakte/geschilderde parket- en houten vloeren.

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Reinig de in de fabriek gelakte of eerder gelakte/geschilderde, licht versleten houten vloer en verwijder vuil, was en vet. Schuur slechte en versleten vloeren kaal en lak zoals hierboven aangegeven. Schuur slecht versleten vloeren kaal en lak ze zoals hierboven beschreven. Schuur het oppervlak mat met een vloerschuurmachine (schuurpapier no 120 of 150). Stofzuig het stof voorzichtig van de vloer en neem het oppervlak af met een vochtige, pluïsvrije, schone doek. Voordat je de hele vloer lakt, breng je een kleine hoeveelheid aan om te testen of ParkettiÄssä geschikt is voor je oude vloer. Breng twee of drie lagen ParkettiÄssä vloerlak aan met een mohair- of flotexspatel of een of twee lagen met een roller.

Ongelijke plankenvloeren:

Schud de Parketti-Ässä vloerlak grondig vóór gebruik en af en toe tijdens gebruik. Gebruik een kwast om Parketti-Ässä aan te brengen op ongelijkmatige plankenvloeren. Breng de eerste laag dun aan en laat een uur drogen. Ga verder met de nerf mee, een paar planken per keer. Breng de lak langzaam en voorzichtig aan, vermijd draaiende/schurende bewegingen. Schuur het oppervlak en verwijder het stof voorzichtig van de vloer. Breng een tweede laklaag aan en laat ongeveer drie uur drogen voordat je een derde laag aanbrengt. De derde laag lak moet dik worden aangebracht.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies

Het gelakte oppervlak bereikt zijn definitieve slijtvastheid en chemische weerstand in ongeveer een week na de oppervlakbehandeling. Vermijd het reinigen van de vloer gedurende deze periode. Reinig het oppervlak met een borstel, dweil of stofdoek. Vuile oppervlakken kunnen worden gereinigd met een reinigingsmiddel en een neutrale (pH 6-8) wasoplossing.

Milieu en afvalverwerking

Voorkom lozing in riolering, watersystemen en bodem. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) 1272/2008 zoals bijgewerkt. Draag beschermende handschoenen. Bevat adipohydraside, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactie massa van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de behoud van het product tijdens opslag. Bevat: C(M)IT/MIT (3:1) en BIT.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.