



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

SNELDROGENDE BEİTS / KLEURBAAR

Omschrijving

Acrylbeits op waterbasis.

Aanbevolen gebruik

Parketvloeren en vloerplanken.

Product-eigenschappen

Geschikt voor het behandelen van geschuurde houten vloeren vóór het afwerken met Parketti-Ässä vloerlak. Test het product eerst op een klein oppervlak om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor het oppervlak. Het product is niet geschikt voor bijvoorbeeld ruitvormig dennenhout, gerookt eiken en bruin beuken.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

Technische gegevens

Basis	EP basis
Kleuren	Kleurenkaarten: Interior wood stains and lacquers, Timeless Translucent. Kan gekleurd worden in Tikkurila transparante kleuren.
Dekking	Kwast: 15-20 m ² /l. Applicatie met flotex verspreider: 20-25 m ² /l.
Inhoudsmaten	0,9 l
Toepassing	Breng aan met een Flotex-verspreider of een brede kwast in de richting van de nerf.
Droogtijd	Stofdroog na ongeveer 1 uur. De tweede laag kan na 3-4 uur worden aangebracht. 3-4 uur na het aanbrengen van de tweede laag kan het oppervlak worden afgewerkt met Parketti-Ässä vloerlak.
Dichtheid (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Gewicht % vaste stof	10
Opslag	Bescherm tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

Toepassing Instructies

Conditie

Het houten oppervlak moet droog zijn en vrij van vuil, was of vet. De temperatuur van de lucht en het oppervlak moet +15 tot 20 °C zijn en de relatieve luchtvochtigheid 30-80%.

Componenten mengen

Kan indien nodig worden verdund met water.

Vorbereiding van het oppervlak

Schuren en aanbrengen van vulmiddel:

Schuur de vloeren met een machine (schuurpapier korrel 100 of 120) in de richting van de houtnerf of het licht van de ramen. Verwijder het schuurstof voorzichtig met een stofzuiger.

Voor een zeer gladde afwerking de vloer licht bevochtigen met een dweil of spons, laten drogen en de splinters opschuren met fijn schuurpapier (230) of met een schuurmachine.

Toepassing

Onbehandelde houten oppervlakken:

Roer Parketti-Ässä Petsi grondig vóór gebruik en af en toe tijdens gebruik. Test het product eerst op een onopvallende plek om te om er zeker van te zijn dat je de juiste kleur hebt. De uiteindelijke kleur van het behandelde oppervlak is afhankelijk van de soort, hardheid en oorspronkelijke kleur van het hout en het aantal lagen.

Breng een dunne laag aan met een Flotex spreider in de richting van de houtnerf. Plan het werk van tevoren zorgvuldig om de beits gelijkmatig over het gebied aan te brengen. Vloerdelen kunnen plank voor plank worden behandeld met een kwast. De tweede laag kan worden aangebracht na 3-4 uur.

Het oppervlak kan worden 3-4 uur na het aanbrengen van de tweede laag worden afgewerkt met Parketti-Ässä volgens de instructies. Zie het productinformatieblad van Parketti-Ässä vloerlak. Een gebeitst oppervlak moet altijd worden beschermd met een toplak.

Lakken

Afwerken met Parketti-Ässä Vloerlak 3-4 uur na het aanbrengen van de tweede laag.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies

Het gebeitste en gelakte oppervlak bereikt zijn definitieve slijtvastheid en chemische weerstand na ongeveer een week na de oppervlaktebehandeling. Vermijd het schoonmaken van de vloer gedurende deze tijd. Reinig het oppervlak met een borstel, dweil of stofdoek. Vuile oppervlakken kunnen worden gereinigd met een reinigingsmiddel en een neutraal (pH 6-8) wasmiddel.

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Draag beschermende handschoenen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT). Kan een allergische reactie veroorzaken.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.