




TIKKURILA

## LUJA 7 EXTRA DUURZAME AFWERKING

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Omschrijving          | Speciale acrylverf. Het product bevat een schimmelwerend middel dat het schilderwerk beschermt. De verf heeft een laag VOS-emissieniveau en is gecertificeerd door Nordic Swan Ecolabel en EU Ecolabel.   |
| Aanbevolen gebruik    | Wanden en plafonds in ruimten waarin een hoge was- en slijtageweerstand vereist is, zoals keukens, hallen of trappenhuisen. De verf bevat een anti-schimmel middel waardoor het geschikt is voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Geschikt voor openbare ruimtes, bijvoorbeeld lobby's, ziekenhuisgangen, patiëntenkamers en andere oppervlakken die onderhevig zijn aan hogere dan normale belastingen. Het product is ook geschikt voor voedselverwerkende bedrijven (bijv. zuivel, bakkerij) |
| Product-eigenschappen | Voor het binnen schilderen van beton, pleister, met plamuur behandeld, baksteen, spaanplaat, gipsplaat en houtvezelplaatoppervlakken. Geschikt voor zowel nieuwe als eerder geschilderde oppervlakken. Ook geschikt voor badkamerplafonds met panelen wanneer het oppervlak is voorgestreeken met Multistop isolerende primer.  |



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



TIKKURILA

## LUJA 7

| Technische gegevens   |   |
|-----------------------|---|
| Basisverf             | A basis, C Basis  |
| Kleuren               | <b>Kleurenkaarten:</b><br>Feel the color, Symphony color system, Feelings, Deco Grey en Feel the Color. Kan worden gekleurd in Tikkurila-kleuren.                         |
| Glans                 | Mat 5/RT-classificatie  |
| Dekking               | Theoretische dekking: 8 m <sup>2</sup> /l. De praktische dekking is o.a. afhankelijk van de applicatiemethode, omgeving, vorm en ruwheid van het te behandelen oppervlak. |
| Inhoudsmaten          | A BASIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l<br>C BASIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l  |
| Applicatiemethode     | Kwast, roller of spray. Airless spuiten - nozzle 0.015 "- 0.021" - 0-5% verdunnen.  |
| Droogtijd             | Stofdroog in ca. twee uur. Overschilderbaar na ca. 4 uur.   |
| Dichtheid (kg/l)      | Ong. 1,2 kg/l, ISO 2811.  |
| Chemische weerstand   | Bestand tegen terpentine en andere oplosmiddelen.   |
| Wasbestendigheid      | Erg goed. In meeste gevallen bestand tegen reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen welke worden gebruikt in ziekenhuizen.   |
| Natte schrobweerstand | SFS-EN 13300 klasse I, ISO 11998.   |
| Hittebestendigheid    | 85°C, ISO 4211-2 en ISO 4211-3.   |
| Gewicht % vaste stof  | 40  |
| VOS                   | (cat A / a) 30 g / l (2010). Luja 7 bevat VOC max. 30 g / l.  |
| Opslag                | Bescherm tegen vorst. Slecht gesloten blikken en restanten niet te lang bewaren. Bij voorkeur gebruiken binnen hetzelfde seizoen.   |

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

# LUJA 7

## TOEPASSING INSTRUCTIES

### Conditie

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, omgevingstemperatuur ten minste +5° C en relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

### Vorbereiding

Ongeschilderde oppervlakken:

Reinig de nieuwe oppervlakken door vuil en stof te verwijderen. Indien nodig egaliseert u de oppervlakken met een geschikte vulstof en schuurt u het gedroogde oppervlak. Verwijder het schuurstof. Behandel het oppervlak met een Varma primer. Breng Multistop Primer aan op plafondpanelen in de badkamer.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Reinig de eerder geschilderde oppervlakken met Maalipesu volgens de instructies en laat drogen. Verwijder eventuele losse, schilferende verf met een schraper. Schuur de geschilderde oppervlakken niet-glanzend. Verwijder het schuurstof. Vul eventuele gaten en scheuren en egaliseer de oppervlakken met een geschikt vumiddel. Schuur het gevulde oppervlak en verwijder het schuurstof. Indien nodig voorzien van een primer.

### Schilderen

Roer Luja goed door voor gebruik. Breng ruim 1-2 keer aan met een roller, kwast of spray.

### Reiniging van gereedschappen

Reinig het gereedschap met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf.

### Onderhoud instructies

Indien nodig, op zijn vroegst na ca. 1 maand na de behandeling van het oppervlak. Reinig de oppervlakken met een neutrale (pH 6 - 8) reinigungsoplossing en b.v. een zachte borstel, spons of schoonmaakdoekje. Reinig zeer vuile oppervlakken met een milde alkalische (pH 8 - 10) reinigungsoplossing en b.v. een schoonmaakdoekje of spons. Spoel de oppervlakken na het reinigen grondig af. Volg de verdunningsinstructies van de fabrikant van het reinigungs middel bij het mengen van de reinigungsoplossing.

Na schilderen moet het oppervlak enkele weken voorzichtig behandeld worden, omdat het product, onder normale omstandigheden, na ongeveer een maand zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid zal bereiken. Als dit oppervlak eerder moet worden gereinigd, dan licht schoonmaken met een zachte borstel of een vochtige doek.

### Onderhoudsbehandeling

Oppervlakken geschilderd met Luja kunnen opnieuw worden geschilderd met dezelfde of soortgelijke verf op waterbasis. Zie voorbereiding.

### Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikjes of voer ze af overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



## LUJA 7

### Gezondheid en Veiligheid

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) 1272/2008, zoals herzien. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Deze verf bevat een biocide voor het behoud van de droge film. Bevat 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens opslag. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Draag beschermende handschoenen.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.