



TIKKURILA

MUURI

Verf voor open haarden en schoorstenen

Omschrijving	Minerale silicaatverf voor binnen met uitstekende hittebestendigheid.
Aanbevolen gebruik	Schouwen, open haarden en soortgelijke binnenmuren waar de oppervlaktetemperatuur boven normaal kan stijgen.
Product-eigenschappen	Beton, kalk, kalkcement, cementpleister, kalkzandsteen en bakstenen oppervlakken en minerale plaatoppervlakken binnenshuis. Ook geschikt voor eerder met kalk-, kalkcement-, cement- en silicaatverven geschilderde oppervlakken. Zie gebruiksaanwijzing.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant kunnen wij de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product niet controleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor de gegeven informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



TIKKURILA

MUURI

Technische gegevens	
Basisverven	MSA Basis
Kleuren	Kleurenkaart: Muuri haarden en haarden kleurkaart en wit G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487
Glans	Volledig mat. 6/RT-classificatie
Dekking	3-5 m ² /l voor één laag. De dekking wordt beïnvloed door de ruwheid en porositeit van het oppervlak en door de applicatiemethode en applicatie-omstandigheden.
Inhoudsmaten	0,9 l, 2,7 l
Toepassing	Kwast
Droogtijd	Overschilderbaar na 12 uur.
Dichtheid (kg/l)	Ca. 1,4 kg/l, ISO 2811
Waterdampweerstand (EN ISO 7783)	sd,H ₂ O < 0,14 m
Hittebestendigheid	Gekleurd product 180 °C en ongekleurd product 300 °C droge hitte.
VOS	(cat A/a) 30g/l(2010). Muuri VOC hoeveelheid is max. 30 g/l.
Opslag	Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Blik zorgvuldig sluiten voor volgend gebruik. Slecht gesloten of korte blikken en/of getinte producten zijn niet bestand tegen lange opslag. Gekleurde producten moeten in hetzelfde schilderseizoen worden gebruikt.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant kunnen wij de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product niet controleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor de gegeven informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

MUURI

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +10 °C zijn en de relatieve vochtigheid van de lucht lager zijn dan 80%.

Vorbereiding

Ongeschilderde oppervlakken:

Nieuw beton, dekvloeren en gepleisterde oppervlakken moeten voldoende gedroogd en verhard zijn vóór de afwerking. Reinig ongeverfde oppervlakken, verwijder vuil, stof en andere onzuiverheden.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Reinig oppervlakken van vuil, stof en andere onzuiverheden met een geschikt reinigingsmiddel volgens de instructies. Afladderende en slecht hechtende of poederige verflagen verwijderen.

Repareren

Repareer scheuren, gaten en deuken zodat ze gelijk liggen met het omringende oppervlak. Gebruik een geschikt droog vulmiddel op betonnen oppervlakken en kalkpleister of kalkcementpleister op pleisteroppervlakken. Zo nodig de gladgestreken plekken met Muuri verf bijwerken.

Schilderen

Breng één grondlaag Muuri Hardverf aan. Het product kan eventueel met water tot 10% worden verdund. Nadat de grondlaag minstens 12 uur is uitgehard, wordt de afwerklaag aangebracht.

OPMERKING:

Bedek oppervlakken die niet zullen worden behandeld, zoals ramen, natuursteen of klinkervloeren en metalen oppervlakken. Verwijder verfspatten onmiddellijk met water.

De wisselende poreuze structuur van het te schilderen oppervlak en vocht- en temperatuurschommelingen tijdens het aanbrengen en drogen van de verf kunnen kleurverschillen veroorzaken.

Het verdient aanbeveling ten minste twee weken te wachten voordat de behandelde oppervlakken in gebruik worden genomen, zodat het product de gestelde eisen inzake hittebestendigheid kan bereiken.

Mechanische belasting kan zichtbare sporen op het geverfde oppervlak veroorzaken. Dit is een typisch productkenmerk van matte verven; het heeft echter geen invloed op de technische functionaliteit van het product.

Reiniging van het gereedschap

Reinig gereedschap met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht uitgeharde verf te verwijderen.

Onderhoudsinstructies

Reinig de oppervlakken, indien nodig, op zijn vroegst na een maand van de oppervlakbehandeling met een droge borstel, dweil of stofdoek.

Onderhoudsbehandeling

Met Muuri-verf geschilderde oppervlakken kunnen met hetzelfde product worden onderhouden.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant kunnen wij de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product niet controleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor de gegeven informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

MUURI

Milieu en afvalverwerking

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Bevat: kaliumsilicaat. **Gevaar.** Veroorzaakt ernstig oogletsel. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket van het product bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen houden. Draag oog- of gezichtsbescherming. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.



GHS05