

---

<b>PRODUCTTYPE</b>	Zijdematte watergedragen verf op acrylaatbasis voor buitengebruik op houten oppervlakken. Milieuvriendelijke gevelverf met de duurzaamheidsklasse van NORDICA: geeft een hard oppervlak dat vuilafstotend is en zeer lang zijn uiterlijk en kleur behoudt.	
<b>GEBRUIK</b>	Nieuw en eerder met acrylaatverf geschilderde houten oppervlakken, bijv. buitenmuren, boeidelen en beschotwerk. Kan ook worden gebruikt voor onderhoud van de meeste oude olie- en alkydverf, als de oppervlakken in goede staat zijn.  Voor boomstamconstructies adviseren we WOODEX AQUA CLASSIC houtbeits.  NORDICA CLASSIC is ook geschikt voor onderhoudsschilderwerk van eerder met alkyd- of acrylaatverf geschilderde gevelplaten.	
<b>GOEDKEURINGEN</b>	Het product heeft toestemming gekregen om het Nordic Ecolabel, 'The Swan', te gebruiken.	
<hr/>		
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>		
<b>Vaste stoffen</b>	Ongeveer 36 vol%	
<b>Vluchtige organische stoffen (VOS)</b>	EU VOS-grenswaarde (kat A/d): 130 g/l. De VOS van het product: max. 130 g/l.	
<b>Praktisch spreidend vermogen</b>	Geschaafd hout	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
	Gezaagd hout	5 - 8 m <sup>2</sup> /l
	Gevelplaten	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Dichtheid</b>	ca. 1,2 g/ml	
<b>Droogtijd bij +23 °C / 50% RV</b>	na ongeveer 1	
- voelt droog aan	uur na 2 - 4 uur	
- overschilderbaar	Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden.	
<b>Verdunner, schoonmaken</b>	Water. Reinig de materialen direct na gebruik met reinigingsmiddel en warm water.	
<b>Afwerking</b>	Zijdemat	
<b>Kleuren</b>	Basis 1 (wit), basis 3, basis 5 (rood) en kant-en-klare tinten R-642 HUSRÖD en PURE WHITE De verf is opgenomen in het Teknomix-kleurensysteem. Op basis van de kleurenkaarten voor buitenverf	
<b>Weerbestendigheid</b>	Zeer goed.	
<b>Verpakkingen</b> (beschikbaarheid verschilt per land)	<b>Basisverf 1:</b> 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l <b>Basisverf 3:</b> 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l <b>Basisverf 5:</b> 2,7 l, 9 l <b>Kant-en-klare tinten:</b> 3 l, 10 l	
<b>VEILIGHEIDSMARKERINGEN</b>	Zie veiligheidsinformatieblad.	

---

---

**GEBRUIKSAANWIJZING****Vorbereiding van het oppervlak en voorbehandeling****NIEUWE OPPERVLAKKEN:**

Behandel het oppervlak zo snel mogelijk. Het impregneren en voorbehandelen kan in ieder geval het best gedurende de bouw worden gedaan.  
Verwijder alle losse deeltjes, vuil, stof en schimmel van het oppervlak. Gebruik indien nodig RENSA FACADE gevelreiniger.  
Breng een laag blank houtconserveringsmiddel uit de WOODEX-serie aan. Laat dit één dag drogen. Behandel houten oppervlakken voor met NORDICA PRIMER en laat de oppervlakken, afhankelijk van het weer, 1 - 3 dagen drogen.  
Reinig de metalen delen met TEKNOSOLV 1621 (solventnafta) en behandel deze voor met FERREX AQUA.

**EERDER GESCHILDERDE OF OUDE OPPERVLAKKEN:**

Vervang versleten houten delen door nieuwe. Verwijder losse deeltjes, vuil en stof.  
Verwijder de aangetaste verflagen volledig. Houd er rekening mee dat de hechting van een oude dikke verflaag op de ondergrond kan zijn verzwakt, daarom moet de verf worden verwijderd ook wanneer de verflaag intact lijkt te zijn. De oude verflaag wordt voornamelijk verwijderd door afkrabben of gebruik van een staalborstel en eventueel door het oppervlak te verwarmen met een speciaal daarvoor ontworpen infraroodverwarmer. Als tweede stap kunt u het oppervlak met verfverwijderaar bewerken of dit stralen.  
Het oppervlak van oude olieverflagen kan in slechte staat zijn: zwaar verkalkt, stoffig en broos. Dit soort ondergronden moet zorgvuldig worden gereinigd, zodat de nieuwe verf goed hecht aan de ondergrond. Enkele traditionele verfsoorten, zoals rode okerverf en paraffineolieverf, produceren zo'n broos en stoffig oppervlak, dat ze niet onderhouden kunnen worden met NORDICA CLASSIC. Mocht u twijfelen aan de hechting, dan moet u dit controleren door een proefstukje te schilderen.

Reinig oppervlakken met RENSA FACADE gevelreiniger en spoel grondig na.  
Oude, onbehandelde houten oppervlakken kunnen vóór het gronden worden behandeld met blank houtconserveringsmiddel uit de WOODEX-serie, zie 'NIEUW HOUTEN OPPERVLAK'. Behandel kale houten oppervlakken voor met NORDICA PRIMER. Laat dit, afhankelijk van het weer, 1 tot 3 dagen drogen.  
Borstel de roestige metalen onderdelen met een staalborstel. Reinig alle metalen delen met TEKNOSOLV 1621 (solventnafta) en behandel deze voor met FERREX AQUA.

**Deklaag**

Roer de verf voor gebruik goed door. Om kleurverschillen te voorkomen bij het schilderen van grote uniforme oppervlakken moet verf van dezelfde kleurpartij voor het hele oppervlak worden gebruikt en/of voldoende verf in hetzelfde vat worden gemengd.

Breng de verf aan met een kwast. Als de verf wordt aangebracht door airless spuiten, moet het oppervlak worden afgewerkt met een kwast. Aanbevolen airless spuitmond is 0,015 - 0,019 inch.

**Toepassingsomstandigheden**

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn.  
Het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 20% van het gedroogde gewicht van het hout. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de verf hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Vermijd aanbrengen in direct zonlicht.

**Opslag**

Mag niet bevriezen.

**CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN EN VEILIGHEID**

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) 1272/2008. Aanbevolen veiligheidsmaatregelen bij gebruik van het product: Vermijd onnodig contact met de huid. Gebruik werkkleding als bescherming tegen verfspatten. Gebruik indien nodig oogbescherming om te beschermen tegen verfspatten.  
Vermijd het inademen van spuitnevel tijdens het spuiten. Gebruik een stofmasker, filtertype A P. Meer informatie en veiligheidsinformatieblad: Productpagina [www.teknos.com](http://www.teknos.com)