



TIKKURILA

PANEELI-ÄSSÄ 10

KLEURBARE PANNEELLAK, MAT

Omschrijving	Watergedragen, kleurbare acryllak voor gebruik binnenshuis.
Aanbevolen gebruik	Paneelwanden en -plafonds en logoppervlakken.
Product-eigenschappen	Voor verschillende oppervlakken van hout, panelen, log, beton en baksteen in droge binnenruimten. Niet geschikt voor vloeren of meubels.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

PANEELI-ÄSSÄ 10

Technische gegevens

Basisverven	EP Basis
Kleuren	Kleurenkaarten: Interior wood stains and lacquers, Timeless Translucent Kan worden gekleurd in semi-transparante Tikkurila-kleuren.
Glans	Mat.
Dekking	Geschaafde oppervlakken: 8-12 m ² /l.
Inhoudsmaten	0,9 l, 2,7 l, 9 l
Toepassing	Kwast, spray
Droogtijd	Stofdroog na ca. 30 minuten. Kan binnen 2-3 uur worden overschilderd of geschuurd. Droog voor de volgende dag. Het gelakte oppervlak bereikt zijn uiteindelijke hardheid na ongeveer 1 maand.
Dichtheid (kg/l)	Ong. 1,0 kg/l, ISO 2811
Gewicht % vaste stof	22
VOS	(cat A/e) 130 g/l (2010) Paneeli-Ässä bevat VOS max. 130 g/l.
Opslag	Bescherm tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

PANEELI-ÄSSÄ 10

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +10 ° C zijn en de relatieve luchtvochtigheid 30 - 80%.

Vorbereiding

Onbehandelde houtoppervlakken:

Reinig het houtoppervlak en maak dit vrij van vuil en stof. Maak het oppervlak licht vochtig met water, laat drogen en schuur de losse houtvezels weg. Verwijder het schuurstof.

Eerder gelakt oppervlak:

Was eerder gelakte oppervlakken met Maalipesu-reinigingsmiddel en spoel voorzichtig af met water. Als het gelakte oppervlak in zeer slechte staat is, verwijder het dan volledig met een verfverwijderaar of door te schuren. Behandel het als een nieuw houtoppervlak.

Lakken

Roer de lak grondig tot op de bodem door en af en toe tijdens het gebruik. Verdun zo nodig met water. Breng twee lagen aan in de richting van de houtnerf. Als u een gekleurd product gebruikt, test u het product eerst op een apart stuk hout om ervoor te zorgen dat u de juiste kleur hebt. De uiteindelijke kleur van het behandelde oppervlak hangt af van het type, de hardheid en de originele kleur van het hout en het aantal lagen. Verdun de gekleurde lak 20 à 30% met water voor de eerste laag. Meestal kunnen de gewenste kleur en glansniveau worden bereikt na het aanbrengen van twee lagen. Behandel de oppervlakken altijd zonder onderbrekingen en, bij grote oppervlakken, een paar panelen tegelijk om een uniforme kleur te verkrijgen.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Tikkurila Pensselipesu (gereedschapsreiniger) wordt aanbevolen voor het reinigen van geharde verf van gereedschappen.

Onderhoud instructies

Indien nodig, op zijn vroegst na ca. 1 maand vanaf het aanbrengen van de lak. Reinig het oppervlak licht met een vochtig reinigingshulpmiddel, een zachte borstel, een spons of reinigingsdoek en een neutraal (pH 6-8) reinigingsmiddel. Laat het oppervlak niet nat. Reinig zeer vervuilde oppervlakken met een milde alkalische (pH 8-10) reinigingsoplossing en b.v. een schoonmaakdoekje of spons. Spoel het oppervlak zorgvuldig af.

Onderhoudsbehandeling

Onderhoudsbehandeling: oppervlakken behandeld met Paneeli-ässä kunnen behandeld worden met een soortgelijke watergedragen lak.

Milieu en afvalverwerking

Vermijd morsen in riolen, watersystemen en bodem. Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycleer lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Bevat: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT). **WAARSCHUWING.** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Indien medisch advies nodig is, dient u de verpakking of het etiket van het product bij de hand te hebben. Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd het inademen van nevel/spray. Draag beschermende handschoenen. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** met veel water en zeep wassen. Bevat kleine hoeveelheden sensibiliserende stoffen: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6](3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens de opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



PANEELI-ÄSSÄ 10



GHS07

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.