



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ 20

Omschrijving

Watergedragen polyurethaan-acrylaatlak voor gebruik binnenshuis

Aanbevolen gebruik

Parket- en plankenvloeren en andere houten binnenoppervlakken onderworpen aan lichte mechanische en chemische belasting.

Product-eigenschappen

Voor het gronden, lakken en onderhoud van geschuurde houten binnenoppervlakken. Ook geschikt voor het onderhoud van eerder geverfde houten vloeren. Test het product eerst op een klein gebied om te controleren of het geschikt is voor het oppervlak.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

PARKETTI-ÄSSÄ 20

Technische gegevens	
Kleuren	Niet kleurbaar
Glans	Semi-mat.
Dekking	Kwast 7-10 m ² /l. Roller-applicatie 8-10 m ² /l. Vilt troffeltoepassing 10-12 m ² /l. Stalen troffeltoepassing 20-25 m ² /l.
Inhoudsmaten	1 l, 5 l
Toepassing	Aanbrengen met een troffel, kwast of roller met korte haren.
Droogtijd	De droogtijden tussen de lagen zijn aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Droog om te gebruiken in ca. 12 uur na de laatste toepassing. Vermijd intense belasting tijdens de eerste week. Plaats geen zware voorwerpen of dingen die drogen voorkomen, zoals tapijten, gedurende de eerste week op de vloer.
Dichtheid (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Chemische weerstand	Bestand tegen afvegen met, b.v. terpentijn. Is niet bestand tegen thinner.
Was weerstand	Alle gebruikelijke reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden, SFS 3755.
Gewicht % vaste stof	30
Opslag	Bescherm tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

PARKETTI-ÄSSÄ 20

Toepassing Instructies

Conditie

Het houten oppervlak moet droog zijn en vrij van vuil, was of vet. De temperatuur van de lucht en het oppervlak moet tenminste +15°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid 30-80%.

Componenten mengen

Kan indien nodig worden verdund met water.

Vorbereiding van het oppervlak

Schuur de vloer in de richting van het houtpatroon of het licht (schuurpapier nr. 100 of 120). Verwijder schuurstof voorzichtig van de vloer met een stofzuiger.

Priming

Voorbehandeling van geschuurde kale houten vloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Giet de lak op de vloer en verspreid deze met een roestvrijstalen troffel strak in de richting van de houtnerf en textuur. Laat ongeveer ca 1 uur drogen en indien nodig, mat schuren (schuurpapier no 150). Verwijder schuurstof voorzichtig met een stofzuiger. Breng 1-2 troffelstreken vloerlak aan. Laat het oppervlak 30-60 minuten tussen elke laag drogen.

Industrieel behandelde of eerder gelakte / geveerde parket- en houten vloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Reinig de enigszins versleten houten vloer van vuil, was en vet. Schuren oppervlakken in slechte staat kaal en breng lak zoals hierboven aangegeven aan. Schuur het oppervlak mat met een schuurmachine (schuurpapier no 120 of 150). Verwijder schuurstof voorzichtig met een stofzuiger en veeg het oppervlak schoon met een vochtige, pluisvrije en schone doek. Controleer vóór het lakken de geschiktheid van Parketti-Ässä op eerder behandelde vloeren door een klein testoppervlak te lakken. Breng Parketti-Ässä Vloerlak 2-3 keer aan met een flotex of mohair spatel of 1-2 keer met een roller.

Ongelijke houten vloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Ongelijke houten vloeren worden met een kwast gelakt. Breng eerst een dunne laag aan en laat deze minimaal 1 uur drogen. Ga door met steeds maar een paar planken op basis van houtnerf.

Spreid de lak gelijkmatig uit, vermijd wrijvende cirkelvormige bewegingen. Schuur het oppervlak en verwijder het schuurstof zorgvuldig. Breng de tweede laag aan en laat ca 3 uur drogen voordat je de derde laag aanbrengt. De derde laag moet dik zijn.

lakken

Grondlak voor geschuurde houten vloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Giet de lak op de vloer en verspreid het egaal langs de houtnerf of patroon met een roestvrijstalen troffel. Laat het oppervlak ca. een uur drogen en schuur indien nodig (schuurpapier nr. 150). Stofzuig het schuurstof voorzichtig van de vloer. Breng nog een of twee lagen vloerlak aan met de stalen troffel, laat het oppervlak gedurende 30-60 minuten drogen tussen de toepassingen.

Eindlaag voor gebeitste of gelakte vloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Breng de twee of drie bovenste laklagen van Parketti-Ässä-vloerlak aan met een flotex- of mohairspatel of een of twee lagen met een roller.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

PARKETTI-ÄSSÄ 20

Onderhoud:

In de fabriek gelakte of eerder gelakte / geverfde parket en houten vloeren.

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Reinig de in de fabriek gelakte of eerder gelakte / geverfde, enigszins versleten houten vloer en verwijder vuil, was en vet.

Schuur slechte en versleten vloeren kaal en lak zoals hierboven aangegeven.

Schuur het oppervlak mat met een vloerschuurmachine (schuurpapier nr. 120 of 150). Verwijder het stof voorzichtig van de vloer met een stofzuiger en veeg het oppervlak af met een vochtige, pluisvrije, schone doek. Breng voor het lakken van de hele vloer een kleine hoeveelheid aan om te testen of Parketti-Ässä geschikt is voor uw oude vloer. Breng twee of drie lagen Parketti-Ässä-vloerlak aan met een mohair- of flotex-spatel of een of twee lagen met een roller.

Ongelijke plankenvloeren:

Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Gebruik een kwast om Parketti-ässä op ongelijke plankenvloeren aan te brengen. Breng de eerste laag dun aan en laat een uur drogen. Ga verder met een paar planken tegelijk. Breng de lak langzaam en voorzichtig aan, vermijd roterende / schurende bewegingen. Schuur het oppervlak en verwijder het schuurstof zorgvuldig. Breng de tweede laag aan en laat ca 3 uur drogen voordat je de derde laag aanbrengt. De derde laag moet dik zijn.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf. Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies

Het gelakte oppervlak bereikt zijn definitieve hardheid en chemische weerstand in ongeveer één week na de oppervlakbehandeling. Vermijd het schoonmaken van de vloer gedurende deze tijd. Reinig het oppervlak met een borstel, dweil of stofdoek. Vuile oppervlakken kunnen worden gereinigd met een reinigingshulpmiddel en een neutrale (pH 6 - 8) wasoplossing.

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Draag beschermende handschoenen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.