



TIKKURILA

SUPI ARCTIC

SAUNA AFWERKING VOOR PANELEN / PARELMOER

Omschrijving	Parelmoer, kleurbaar acrylaat beschermingsmiddel.
Aanbevolen gebruik	Vooral voor wanden en plafonds in stoom-, was- en kleedkamers.
Product eigenschappen	Een afwerking voor vochtige binnenruimten die een vuil- en waterafstotend oppervlak vormen. Bevat een antischimmel-middel dat het behandelde oppervlak beschermt. Geschikt voor behandeling van houten oppervlakken, volgens instructies. Niet geschikt voor de behandeling van saunabanken.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

SUPI ARCTIC

Technische gegevens

Basisverf	EP BASIS
Kleuren	Kleurenkaarten: Arctic. Kan worden gekleurd in Tikkurila transparante arctische kleuren.
Glansgraad	Semi-mat.
Dekking	8-12 m ² /l
Inhoud	0,9 l
Applicatiemethode	Kwast.
Droogtijd	Stofvrij na 30 minuten. De volgende laag kan na 2-3 uur worden aangebracht. Droog om te gebruiken na ongeveer 2 dagen.
Dichtheid (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Gewicht % vaste stof	17
VOS	(cat A/f) 130 g/l (2010) Supi Arctic bevat VOS max. 130 g/l.
Opslag	Bescherm tegen vorst

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

SUPI ARCTIC

TOEPASSING INSTRUCTIES

Voorwaarden

Tijdens de behandeling en het drogen moet de temperatuur van de lucht, het oppervlak en de beits minimaal +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid minder dan 80%.

Vorbereiding van het oppervlak

Nieuwe schone houten oppervlakken:

Verwijder vuil en stof van het houtoppervlak. Maak het oppervlak licht nat met waternevel, laat drogen en schuur de losse houtvezels weg. Verwijder het schuurstof.

Oude en vuile oppervlakken of oppervlakken die eerder zijn behandeld met, bv Supi Sauna Finish: Wassen met Supi Sauna cleaner volgens de aanwijzingen, grondig naspoelen en laten drogen. Indien nodig, shuren en het schuurstof wegvegen.

Toepassing

Roer Supi Arctic grondig door, ook van tijd tot tijd tijdens gebruik.

Behandel muren van stoomruimtes één keer met gekleurde Supi Arctic. Verdun indien nodig met water.

Je kunt de wanden van de stoomruimte ook twee keer behandelen met Supi Arctic verdund met water tot 50%. Op deze manier zullen de kwaststrepen minder opvallen.

Behandel was- en kleedkameroppervlakken eerst met Supi Arctic verdund met 20% water, daarna met onverdunde Supi Arctic.

Maak een proefstuk op een onopvallende plek om er zeker van te zijn dat de kleur correct is. Wanneer het product is verdund, wordt de kleur een beetje lichter en transparanter dan op de kleurenkaart. De eigenschappen van het hout en eerdere behandelingen beïnvloeden de uiteindelijke kleur. Behandel kleine oppervlakken in één keer zonder onderbrekingen en grote paneeloppervlakken met 1-2 panelen tegelijk om een uniforme kleur te verkrijgen. U kunt een bijpassende kleur op saunabanken bereiken - zonder het pareleffect - door met Supi Sauna Wax te verven volgens de Valtti Arctic-kleurenkaart.

Verwarm de sauna voor en ventileer deze grondig voor gebruik.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu (gereedschapsreiniger) wordt aanbevolen voor het reinigen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies

Indien nodig, niet eerder dan in ca. 1 maand na oppervlaktebehandeling:

Reinig het oppervlak met Supi Sauna Cleaner (1-2 dl reinigingsmiddel in 5 liter water).

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



SUPI ARCTIC

Gezondheid en Veiligheid

Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), reactie massa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) en 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens de opslag. Bevat C(M)IT/MIT. Deze verf bevat een biocide voor de conservering van de droge verflaag. Bevat OIT, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Risico op overgevoeligheid van de huid.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.