



De bovenstaande informatie is niet bedoeld om uitputtend of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt verzekerd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing. van het product. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

TAIKA PAINT

Technische gegevens	
Basis	HM Basis
Kleur	Kleurenkaarten: Taika parelmoer afwerkingen - zilver
Glans	Semi-glans
Dekking	6-8-m ² /l.
Inhoudsmaten	HM Basis: 0.1 l
Toepassing	Kwast (synthetische kwast), roller, effectlak (rollen met verschillende patronen, kwast, enz.), spuit (bijv. conventioneel spuitpistool, spuitmondgrootte 1,8 mm, verdunning ca. 40%). Let op! Voor het spuiten altijd een test uitvoeren.
Droogtijd	Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na 6-8 uur.
Dichtheid (kg/l)	1,1 kg/l (zonder kleuring), ISO 2811.
Chemische weerstand	Bestand tegen reinigingschemicaliën en milde oplosmiddelen, zoals terpentijn spirit. Eventuele gekleurde vlekken van koffie, thee, enz. moeten onmiddellijk worden weggeveegd.
Wasbestendigheid	Bestand tegen meer dan 5.000 schrobbeurten, SFS 3755.
Hittebestendigheid	+85 °C, ISO 4211-3.
Volume vaste stoffen (%)	35
VOS	VOS (cat A/l) max. 200 g/l (2010). Taika Paint bevat VOS max. 200 g/l.
Opslag	Beschermen tegen vorst.



TAIKA PAINT

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur ten minste +10 °C en de relatieve luchtvochtigheid minder dan 80%. Een relatief lage temperatuur (ongeveer +15 °C) en een hoge luchtvochtigheid (50-70% RV) verlengen de open tijd van de verf, wat het aanbrengen vergemakkelijkt.

Vorbereiding

Ongeschilderde oppervlakken:

Verwijder zorgvuldig alle vuil en stof van nieuwe oppervlakken voor een optimale hechting.

Houten oppervlakken:

Voorstrijken met Multistop primer. Nieuwe, kale houten oppervlakken in goede staat kunnen ook direct met Taika Paint worden behandeld.

Metalen oppervlakken:

Prime metalen oppervlakken met Rostex Super Akva anti-corrosieve primer.

Wandoppervlakken:

Indien nodig de oppervlakken egaliseren met een geschikte plamuur en het gedroogde oppervlak schuren. Verwijder het schuurstof. Primer bijvoorbeeld met Varma primer. Breng 1-2 lagen Tikkurila muurverf aan, b.v. Feelings interior paint.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Was eerder geschilderde oppervlakken met Maalipesu en spoel zorgvuldig af met water. Laat drogen.

Houten oppervlakken:

Verwijder losse verf of lak met een schraper. Schuur de harde, glanzende geverfde of gelakte oppervlakken niet-glanzend. Verwijder het schuurstof. Vul gaten en scheuren met een geschikte plamuur en schuur de gevulde plekken op. Primer zoals bij ongeverfde oppervlakken.

Let op! Gebruik Otex primer op oppervlakken behandeld met nitrocelluloselak.

Wandoppervlakken:

Schuur de harde en glanzende geverfde oppervlakken niet-glanzend. Verwijder het schuurstof. Vul eventuele scheuren en gaten met Presto plamuur en schuur het gedroogde oppervlak. Verwijder het schuurstof. Primer zoals bij ongeverfde oppervlakken.

Schilderen

Roer de verf voor gebruik goed door tot op de bodem.

Meubels, enz.:

Breng twee lagen Taika Paint aan met kwast, roller of spuit. Op grote oppervlakken is het aan te raden om de verf eerst met een roller aan te brengen en daarna de verflaag met een kwast glad te strijken. Gebruik een hoogwaardige synthetische borstel. De penseelstreken accentueren prachtig het parelmoereffect.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om uitputtend of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt verzekerd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

TAIKA PAINT

Wandoppervlakken/colorwash:

Op muren werkt Taika Paint het beste op oppervlakken met beperkte accenten waar delen van het oppervlak de muurverf tonen die als "onderlaag" wordt gebruikt. Breng Taika Paint met een roller aan op een klein oppervlak (ca. 1 m x 1 m) per keer en creëer desgewenst direct effecten met bijvoorbeeld verschillende patroonrollen, kwasten of sponzen. Oefen effectschilderen eerst op een dik stuk karton of een andere ondergrond. Gebruik schilderstape om de randen te bedekken en verwijder de tape onmiddellijk na het schilderen. Als je een kwast gebruikt voor de randen, werk dan in kleine stroken tegelijk en eindig onmiddellijk met een roller. Op deze manier zijn de grenzen minder zichtbaar. Breng twee lagen Taika Paint aan, maar een enkele laag bij effectschilderen.

Het schilderen van grote, gladde, gelijkmatige oppervlakken met Taika Paint vereist vaardigheid en ervaring, maar kriskras aanbrengen met bijvoorbeeld een kwast of roller is gemakkelijk, zelfs voor beginners en met grote muren.

Taika Paint is ook uitstekend geschikt om met sjablonen te schilderen.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water en zeep. Verwijder overtollige verf/lak van het gereedschap en maak het schoon met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht geharde verf te verwijderen.

Onderhoud instructies

Indien nodig, op zijn vroegst na ongeveer 1 maand na het schilderen:

Reinig het oppervlak met een neutraal (pH 6–8) afwasmiddel en een zachte borstel, spons of poetsdoek. Reinig sterk vervuilde oppervlakken met een mild alkalische (pH 8–10) reinigingsoplossing en b.v. een poetsdoek, dweil of spons. Spoel het oppervlak zorgvuldig af. Het product bereikt zijn definitieve hardheid en duurzaamheid na een maand onder normale omstandigheden, daarom moeten de oppervlakken gedurende een paar weken met zorg worden behandeld. Als de oppervlakken kort na afwerking moeten worden schoongemaakt, maak ze dan lichtjes schoon met een zachte borstel, een vochtige poetsdoek of dweil.

Onderhoudsbehandeling

Zie de instructies voor "Eerder geveerd oppervlak". Als je wilt, kunt je een accentoppervlak opnieuw schilderen met Helmi meubelverf (meubelverf, enz.) of watergedragen muurverven (muuroppervlakken).

Milieu en afvalverwerking

Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) 1272/2008, zoals gewijzigd. Draag beschermende handschoenen. Waarschuwing! Gevaarlijke inadembare druppels kunnen worden gevormd bij het spuiten. Spray of nevel niet inademen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor het behoud van het product tijdens opslag. Bevat: C(M)IT/MIT (3:1).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om uitputtend of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt verzekerd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.